



1L | 1173121-001 4L | 1173121-004 20L | 1173121-020 20L | 1173121-B20 60L | 1173121-060

RAVENOL Motobike 4-T Mineral SAE 15W-40

Kategorie: Motorrad-Motorenöl

Artikelnummer: 1173121

Viskosität: 15W-40 Spezifikation: API SN

Öltyp: Mineralisch

Freigabe: JASO MA2 T903:2016 (M049RAV169)

Empfehlung: Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi,

Suzuki, Triumph, Yamaha

Einsatzgebiet: Motorrad

RAVENOL Motobike 4-T Mineral 15W-40 ist ein Motorenöl auf Mineralölbasis mit exzellenten Additiven das speziell für 4-Takt Motorräder konzipiert wurde.

Mit RAVENOL Motobike 4-T Mineral 15W-40 wurde ein zuverlässiges und hochbelastbares Motorenöl für anspruchsvolle Motoren von Motorrädern mit nassen Kupplungen und ölgeschmierten Kupplungen entwickelt.

RAVENOL Motobike 4-T Mineral 15W-40 verfügt über eine ausgezeichnete Schmierfilmhaftung und eine sehr gute Scherstabilität sowie ein hervorragendes Reinigungsvermögen und hohe Alterungsbeständigkeit.

Anwendungshinweise

RAVENOL Motobike 4-T Mineral 15W-40 eignet sich als Motorenöl für alle Motorräder, wenn die Spezifikation SAE 15W-40 gefordert wird.

Eigenschaften

- Sehr gute Scherstabilität
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Hohe Oxidationsstabilität
- Verhinderung von Schwarzschlammbildung
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Katalysatoreignung
- Überzeugende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmierbedingungen

Technische Produktdaten

| EIGENSCHAFTEN | EINHEIT | DATEN | PRÜFUNG NACH |
|---------------------------|----------|-----------|-----------------|
| Dichte bei 20 °C | kg/m³ | 863,6 | EN ISO 12185 |
| Aussehen/Farbe | | gelbbraun | VISUELL |
| Viskosität bei 100 °C | mm²/s | 14,28 | DIN 51562-1 |
| Viskosität bei 40 °C | mm²/s | 107,5 | DIN 51562-1 |
| Viskositätsindex VI | | 135 | DIN ISO 2909 |
| CCS Viskosität bei -20 °C | mPa*s | 6124 | ASTM D5293 |
| Pourpoint | °C | -30 | DIN ISO 3016 |
| Noack Verdampfungstest | % M/M | 6,8 | ASTM D5800 |
| Flammpunkt | °C | 256 | DIN EN ISO 2592 |
| TBN | mg KOH/g | 8,0 | ASTM D2896 |
| Sulfatasche | %wt. | 1,06 | DIN 51575 |

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

25.05.25 23:15